DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2002 EPO. All rts. reserv.

9452247

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 2211428 A2 900822 <No. of Patents: 001>

ACTIVE MATRIX SUBSTRATE FOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE (English)

Patent Assignee: NIPPON ELECTRIC CO

Author (Inventor): SAKAMOTO MIKIO; SUMIYOSHI KEN

IPC: \*G02F-001/136; G09F-009/30; H01L-021/312; H01L-029/784

Derwent WPI Acc No: G 90-300768 JAPIO Reference No: 140508P000038 Language of Document: Japanese

Language of Document. Jap

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 2211428 A2 900822 JP 8934022 A 890213 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date): JP 8934022 A 890213 DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03235928

\*\*Image available\*\*

ACTIVE MATRIX SUBSTRATE FOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

**02-211428** [JP 2211428 A]

PUBLISHED:

August 22, 1990 (19900822)

INVENTOR(s): SAKAMOTO MIKIO

SUMIYOSHI KEN

APPLICANT(s): NEC CORP [000423] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.:

01-034022 [JP 8934022]

FILED:

February 13, 1989 (19890213)

INTL CLASS:

[5] G02F-001/136; G09F-009/30; H01L-021/312; H01L-029/784

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 42.2

(ELECTRONICS -- Solid State Components); 44.9 (COMMUNICATION

-- Other)

JAPIO KEYWORD: R011 (LIQUID CRYSTALS); R044 (CHEMISTRY -- Photosensitive

Resins); R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors, MOS); R119 (CHEMISTRY -- Heat Resistant

Resins)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 1128, Vol. 14, No. 508, Pg. 38,

November 07, 1990 (19901107)

#### **ABSTRACT**

PURPOSE: To obtain the active matrix substrate which allows good liquid crystal display at a high yield by providing a transparent insulating flat film over the entire surface of the substrate.

CONSTITUTION: Active elements consisting of P-Si semiconductor layers 104 and display electrodes 110 thereof as well as matrix wirings, etc., are formed on a glass substrate 101. For example, a coating material film of 1 to 2.mu.m thickness consisting of a silicon dioxide system is applied by spin coating over the entire surface of the substrate and is calcined to form a flattening film 111; thereafter, the surface is rubbed to form an oriented film 112. Steep steps by the wirings, etc., are, therefore, made into the flat surface and the good liquid crystal display is enabled by the smooth oriented film 112. Since the need for strong rubbing is eliminated, the substrate of the high yield having no defects is obtained

9日本国特許庁(JP)

**命特許出顧公開** 

### ⑫公開特許公報(A)

平2-211428

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)8月22日

G 02 F G 09 F H 01 L 1/136 5 0 0 3 3 8

7370-2H

6422-5C 6810-5F

H 01 L 29/78 8624-5F

311

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

60発明の名称

液晶表示装置用アクテイプマトリクス基板

B

頭 平1-34022 ②特

研

平1(1989)2月13日 22出

@発 明 坂 推

東京都港区芝 5 丁目33番 1 号 日本電気株式会社内

吉· @発 住

東京都港区芝5丁目33番1号 東京都港区芝5丁目7番1号

日本電気株式会社内

の出一題一人 日本電気株式会社

四代 理 人 弁理士 内 原

#### 発明の名称

液晶表示装置用アクティブマトリクス基板

#### 特許請求の範囲

絶縁性基板上に、マトリクス状に形成された薄 農牛導体アクティブ素子、 該アクティブ素子に 1 対1に接続された表示電極、該表示電極に前記ア クティブ業子を通じ信号を制御および印加するた めのマトリクス配線を少なくとも嫌えた液晶表示 装置用アクティブマトリクス基板において、設液 晶表示装置用アクティブマトリクス基板全面に透 明の絶縁性平坦化膜を設置した事を特徴とする液 晶表示装置用アクティブマトリクス基板。

#### 発明の詳細な説明

#### 〔産業上の利用分野〕

本発明は、薄膜半導体を用いたアクティブ素子 を有する液晶表示装置用アクティブマトリクス基

### 板に関する。

#### 〔従来の技術〕

近年、薄膜トランジスタ(TFT)や薄膜ダイ オード(TPD)等の薄膜半導体を用いたアク ティブ素子を各画業毎に設け、高画質化を狙った アクティブマトリクス液晶表示装置の開発が活発 である。この様な波晶表示装置は、液晶を2枚の 基板ではさんだ構造で、一方は剪配アクティブ素 子をマトリクス状に形成したアクティブマトリク ス基板。他方は例えばガラス基板上全面に透明型 板を形成してなる対向基板から構成されている。 液晶としては通常コントラストの高くとれるTN 型が多く用いられるためアクティブ第子形成用基 板もガラス等の遺明基板を利用した遊過型液晶表 示装置が開発されている.

アクティブ素子のチャネル領域となる薄膜半導 体材料としては、主にアモルファスシリコン(a - Si)やポリシリコン(p- Si)が使用されてい る。a-giは、低温で展形成が可能な事から安価 なガラス基板を使用でき、最近の多くのポケット

### 特閒平2-211428 (2)

型液晶テレビ等に応用されている。p-5iは、a-5iより移動皮が大きく、また単結晶シリコン。a-5iに比べ極端に光感皮が鈍く、つまり光に対し非常に安定な、高性能アクティブ素子を実現できる。このため次期高精細液晶表示装置等への適用が期待されているが、まだ安価なガラス基板が使える程の低温で、簡便に大面積形成が可能な技術が熱成していないのが現状である。

法」の明細書中に述べられている。この発明によ れば、第2因に示す様に例えば透明ガラス基質 201上にエポキシまたはポリイミド等の透明な 接着層202によりアクティブ素子が形成された デバイス層を接着し、アクティブマトリクス基板 を構成している。このデバイス層の詳細は以下の 通りである。第2因には示されていないが、単 站品シリコン基収上に、通常のシリコンIC, LSIアロセスを用い例えば二酸化シリコンから なる無酸化絶縁膜203を形成し、この絶縁膜上 に且状のp-51半準休用204をマトリクス状に 配列形成した後、ゲート絶縁膜205。ゲート電 植206を順次p-Si半導体層204上にパター ン形成する。次に、例えばイオン注入等によりソ ース。ドレイン領域をp-S1半導体層204に形 成した後、配線分離用絶縁展207を形成し、こ の配線分離用絶縁膜207にコンタクトホールを あけ、例えばアルミ配線で信号配線用のドレイン 配線208,ソースコンタクト209をパターン 形成し、TFTとする。表示電板210は例えば

ITOからなる透明電板で、ソースコンタクト 209と接続されて配線分離用絶縁膜上に形成さ れる。この場合、特にソースコンタクトは無くて かまわないが、例えば厚さ500人程度の表示電 植210だけでは例えば遺常深さが3000人以 上のコンタクトホールを通じてソース領域との投 彼の信頼性が無くなる。最後に、この単結晶シリ コン基板を裏面から選択ポリッシングにより無酸 化絶縁膜203まで研磨し、薄膜のデバイス層と している。周辺駆動回路まで含めたアクティブマ トリクス基板の模式的平面図を第3図に示す。例 えばゲート電極206を水平配線、ドレイン配線 208を発放配線とするマトリクス配線とp-8i TFT303および表示電極210で各々分離さ れた面景とから形成されたアクティブマトリクス 素子部の周囲に、周辺駆動回路である例えば単結 品シリコントランジスタで構成された走姿駆動回 路301、信号駆動回路302が設置されてい る。以上の機にして形成されたアクティブマトリ クス基板上に液晶配肉膜211を少なくとも表示

電極210上全面に形成し、例えばITOからなる透明性対向電極212が透明ガラス基板201 全面に形成された対向基板とで、例えばTN型液晶213をはさむ事により液晶表示装置が完成される。

#### (発明が解決しようとする課題)

### 特閒平2-211428(3)

グしたい表示電極210上は無配向となってしまう。また表示電極210上を良好な配向膜とするため 京都力を強くしたりすると、TFTに振傷を与えかねない。以上の機に従来例において配向膜 A 2 1 1 形成のラピング時において配向膜 不良をおこしたり、またTFTに振傷を与えたりする歩留りの駆い構造であった。以上の課題は、石英基板上に直接 p - \$iTFTを形成したアクティブマトリクス基板においても同様である。

本発明の目的は、この様な従来の欠点を取り除 き、高歩留りで高性能な液晶表示装置用アクティ プマトリクス基板を提供する事にある。

#### 〔課題を解決するための手段〕

上記目的を達成するためには、本発明の液晶表示装置用アクティブマトリクス基板は、絶縁性基板上に、マトリクス状に形成された薄膜半導体アクティブ素子。該アクティブ素子に1対1に接接された表示電極。該表示電極に前記アクティブ素子を通じ信号を制御および印加するためのマトリクス配線を少なくとも構成された液晶表示装置用

アクティブマトリクス基板において、 放液晶 表示 装置用アクティブマトリクス基板全面に透明の絶 緑性平坦 化膜を設置したものである。

#### (実施例)

以下、本発明の一実施例について図面を参照して設明する。第1図は本発明の一実施例を説明するのでは、第1図において、例えば保持をのでである。第1図において、例えば保持をして安価な透明ガラス状に配列されたpー 81TFTからなるアクティブ素子を有する溶膜のデバイス層が設置されている構造は前に述来例に対する。また接着層102も従来例同数例とばエポキシ系あるいはポリイミド系の透明性接着材である。

以下、デバイス層について詳細に説明する。図示されていないが単結晶シリコン基板上に熱酸化法やCVD法等により例えば二酸化シリコンの絶縁膜103を形成する。厚さは特に限定は無いが後で述べるデバイス層を形成するための研磨精

度から1000A以上が望ましい。この絶縁膜 103上に例えばCVD法によりp-Si半導体層 104を蒸着し、マトリクス状の各面素毎のTF Tチャネル領域となる様に島状にパターン化す る。続いてp-Si半導体層104上に例えば熱酸 化による二酸化シリコンからなるゲート絶縁度 105.p-8iゲート電極106を通常のシリコ ンICのMOSFETと同等なプロセスで順次形 成、パターン化する。p-Siゲート電板106は そのままマトリクス配線の例えば水平配線を形成 し、p-SiTFTの開閉制御を行なう。p-Si半 準体層104にソース。ドレイン領域を形成す る例えばイオン注入を行なった後、ゲート電極 106と後のアルミ配線を分離する配線分離用絶 経膜107を形成し、ソース。ドレイン領域に相 当する部分にコンタクトホールをあける。絶縁膜 107の上に厚さ1μm程度のアルミニウム膜 全面蒸着後、信号印加配線となるドレイン配線 108およびソースコンタクト109にパターン 化する。その後、ソースコンタクト109のアル

ミニウムと接続された例えばITOからなる透明 の表示電価110を形成し各面素低にパターン分 だする。この時表示電揺110は、ドレイン配線 108,ソースコンタクト109アルミ蒸着前に 形成しておいてもかまわない。またソースコンタ クト109のアルミニウムは特に必要としない事 は従来例に述べた通りである。次に、少なくとも マトリクス状に形成された百素全面に、例えば二 酸化シリコン系建布膜材料(商品名:東京応化製 OCD)あるいはアリカル系樹脂被膜材料(商品 名:日本合成ゴム製JSS-451) 等を1μm ~ 2 µ m 程度スピンコートで堕布し焼成する事に より平坦化膜111を形成する。最後に、従来例 で述べた様に選択ポリッシングを用い、絶縁度 .103が露出するまで単結品シリコン基板を裏面 より研磨し、デバイス層が完成する。平坦化度 111は、単結晶シリコン基板研磨後のアクティ ブマトリクス基板上に形成する方法でもかまわな

以上の様にして形成された本実施例のアクティ

## 特開平2-211428 (4)

ブマトリクス基板においては、平坦化膜によって、マトリクス配線等による1μm程度の改差が例えば0.1~0.2μm程度に軽減される。またマトリクス配線等による及差はフォトリソグラフィにより急峻であるが、平坦化膜111ではなめらかな及差の構造となっている。

厚比、液晶:平坦化原=5:1で液晶の方に80%以上信号電圧が印加される。このため特に問題は生じないが、できれば平坦化膜111材料の構電率は、高いものを選ぶ方が舒ましい。こういった材料には、例えば強誘電性のPLZT系強布材料(商品名:高純度化学要アルコラード)等が有効である。

尚、本実施例では、周辺駆動回路を単結晶シリコン基板上に構成するのは第3図に示す従来例と同等で、平坦化プロセスは共用も可能である。また、本実施例では、単結晶シリコン基板上にpーSITPTを形成するアクティブマトリクス基板について説明したが、従来例で述べた石英基板上に直接pーSITPTを形成する場合でもさらにューSITPTやTFD等のアクティブマトリクス基板においても同等である。

#### 〔発明の効果〕

以上製明した後に、本発明の液晶表示築置用 アクティブマトリクス基板によれば、平坦化膜 1 1 のスピンコートという簡単なプロセスによ

り、アルミ配線等による急峻な高い段差をなめらかで平坦な表面とすることができ、ラビングにより表示電極部上においてもムラの無い良好な液晶配向膜112が形成され、良好な液晶表示を可能とする。また、摩擦力の強いラビングは不必要であり、ラビング時におけるアルミ配線やTFT部へのグメージが少なく欠陥の無い高歩留りな構造となっている。


ト絶縁膜、106,206…ゲート電極、107,207…配線分離用絶縁膜、108,208…ドレイン配線、109,209…ソースコンタクト、110,210…表示電極、111…平坦化膜、112,211…液晶配向膜、212…対向電板、213…液晶、301…走査駆動回路、302…信号駆動回路。

### 図面の簡単な説明


第1回は本発明の一実施例を説明するための液晶表示装置用アクティブマトリクス基板の断面図、第2回は従来例を説明するためのアクティブマトリクス液晶表示装置の断面図、第3回は本発明および使来例を説明するための液晶表示装置用アクティブマトリクス基板の棋式的平面図である。

101,201…ガラス基収、102,202 …接着層、103,203…絶縁膜、104, 204…p-Si半準休閒、105,205…ゲー 代理人 弁理士 内 原 哥


# 特開平2-211428 (5)



42.75



第2 図



第 3. 図